

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

OMSCHRIJVING	Watergedragen transparante hout behandeling voor maatvaste en niet maatvaste houten delen.	
TOEPASSING	DEMIDEKK STRUKTURLASYR is een watergedragen transparante houtbehandeling voor buiten, welke gebaseerd is op een unieke combinatie van alkyd en acrylaat en is versterkt met UV blokkerende componenten. Dit geeft een betere bescherming dan andere transparante producten. DEMIDEKK STRUKTURLASYR is milieuvriendelijk en heeft een laag VOS gehalte. DEMIDEKK STRUKTURLASYR kan worden gebruikt op nieuw houtwerk, geperst, geïmpregneerd en reeds behandeld hout. DEMIDEKK STRUKTURLASYR bevat bestanddelen tegen schimmelmicrobiële groei. DEMIDEKK STRUKTURLASYR heeft een goede vloeïing en droogt snel.	
VERPAKKING	1, 3 en 10 liter	
KLEUR	Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengstelsel.	
GLANS	Zijdeglans, ca. 40 GU (afhankelijk van de ondergrond)	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type Viscositeit	Alkyd/Acrylaat
	Soortelijk gewicht	75 - 85 cP
	Droging bij 23°C / 50% RV	1,05 g/cm ³
	Stofdroog	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Droogtijd tussen de lagen	Na circa 2 uur
	Opslag	Na circa 8 uur Vorstvrij opslaan en transporteren
VERWERKING	Verbruik	Grof gezaagd hout: 7-9 m ² per liter Normaal gezaagd hout: 13-15 m ² per liter
	Aanbevolen natte laagdikte	Circa 90 micrometer per laag
	Aanbevolen droge laagdikte	Circa 35 micrometer per laag
	Applicatie methoden	Kwast, roller of spuit
	Verdunning	Niet verdunnen
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,015"
	Spuihoek	65 - 80°
	Nozzle druk	150-180 bar

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

GEBRUIKS- AANWIJZING

Vorbereiding

Ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat er behandeld wordt. Voor de beste hechting moeten glanzende ondergronden mat worden geschuurd. Hout eerder behandeld met een lijzaadolie moet helemaal worden kaal geborsteld omdat dit blaren kan veroorzaken. Kwast helemaal over de lengte van hout om vergeten plekken te voorkomen.

Nieuw hout

Voor of meteen na installatie voorbehandelen met VISIR OLJEGRUNNING KLAR met een kwast. Breng niet overmatig aan; glimmende of verzadigde plekken vermijden. Alle kopse kanten behandelen met 3-4 lagen nat in nat. Het voorbehandelde hout moet binnen drie maanden afgewerkt worden met het product naar uw keuze.

Behandeld hout

Ondergrond goed reinigen met PINGO CLEANER of JOTUN HUSVASK en nawassen met schoon leidingwater, alle stof en losse delen verwijderen. Ondergronden met schimmelgroei moeten worden schoongemaakt met een schimmelwerend middel. Eerder transparant geschilderd hout: Schoonmaken met JOTUN KRAFTVASK. Na het wassen en schoonborstelen, breng één laag VISIR OLJEGRUNNING KLAR aan op de kale delen en poreuze ondergronden afwerken met 1-2 lagen DEMIDEKK STRUKTURLASYR.

Gebruik

DEMIDEKK STRUKTURLASYR is speciaal ontwikkeld voor grof gezaagd hout. Breng het goed verdeeld aan op 1-2 platen tegelijk. Werk regelmatig en voorkom vlekken op de nog niet behandelende onderdelen. Gebruik verwerkinggereedschap speciaal ontwikkeld voor watergedragen producten. Nieuw houtwerk: Behandel het voor of direct na installatie van het hout. Voorbehandelt hout met 2 lagen DEMIDEKK STRUKTURLASYR behandelen en 3 lagen op kaal hout. Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn. Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Om deze reden mag hout nooit langer dan circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.

Eerder transparant behandeld hout

1-2 lagen DEMIDEKK STRUKTURLASYR. Als het weer in hout zit, is er een dekkend verfsysteem aan te raden.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 - Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.
-